

TEKNOL 1881

alkydgrundfärg

FÄRGTYP	Vattenburen alkydgrundfärg. Innehåller medel som förhindrar mögel och blånad.
ANVÄNDNING	Industriell grundmålning av träfasader och trähuselement. Innan produkten tas i bruk bör färgtillverkaren kontaktas för att försäkra att produkten lämpar sig för objektet i fråga.
SPECIALLEGENSKAPER	Färgen skyddar virket innan det täckmålas på byggnadsplats eller vid fabrik. Det är dock skäl att göra täckmålningen så snart som möjligt, senast nästa sommar. Kan täckmålas med både dispersionsfärger och oljefärger.

TEKNISKA DATA

Torrhalt	ca 44 volym-%
Totala massan av fasta ämnen	ca 880 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	ca 21 g/l
Teoretisk drygheit	8 m ² /l för förtunnad (förtunning 1 : 1) färg (våtfilm 125 µm, torrfilm 30 µm)
Torktid vid +23°C, relativ luftfuktighet 50 % förtunning 1 : 1 (glas 120 µm)	
- dammtorr	efter 20 minuter
- klubbfri	efter 1 h
- övermålningsbar	efter 24 h
Förtunning och rengöring av redskap	Vatten
Glans	Matt
Kulörer	Vit, gul och röd. Färgen ingår i Teknomix-nyanseringssystemet.

Vänd**DATABLAD 1078**

Sida 2

BRUKSANVISNING

Ytans förbehandling	Ytan bör vara ren och torr. Träets fukthalt bör vara under 20 %.
Appliceringsförhållanden	Under appliceringen och torktiden bör luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.
Applicering	Färgen omblandas väl före användningen. Färgen appliceras med undertrycks- eller borstmaskin, spruta eller pensel. Förtunnas beroende på appliceringssättet och användningsobjekte högst 1 : 1 med vatten.
LAGRING	Får ej frysa. Lämpligaste lagringstemperatur är +10 - +25°C.

Databladets uppgifter är riktvärden som grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Teknos ansvarar för att produktens kvalitet överensstämmer med vårt kvalitetsprogram. Teknos ansvarar däremot inte för den utförda målningsbehandlingen, då denna i hög grad är beroende av förhållandena vid hantering och applicering. Teknos ansvarar inte heller för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. Produkten är uteslutande avsedd för yrkesmässigt bruk. Detta förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetarskyddsmässigt riktigt sätt. De senaste versionerna av Teknos datablad, säkerhetsdatablad och systemblad finns på våra hemsidor www.teknos.com.
